

SCHEDA DI APPLICAZIONE

Fissaggio di tegole, di colmi e di bordi

Esegui il fissaggio delle tegole, dei colmi e dei bordi con il **cemento naturale PROMPT** o in miscela con una **calce**. Questi malte ad indurimento rapido consentono **lavorazioni a basse temperature e con spessori significativi**.



+

REALIZZAZIONE

Attrezzatura _____

- Cassetta
- Secchio
- Miscelatore
- Cazzuola
- Frattazzo
- Spugna

Materiali _____

- Cemento naturale PROMPT (CNP)
- TEMPO (ritardante)
- Calce NHL 3.5
- Coloranti naturali
- Sabbia di granulometria adatta alle spessori da realizzare
- Acqua

Vantaggi del cemento naturale PROMPT

- Estetica (malta che può essere facilmente colorata)
- Protezione della malta in caso di pioggia (gocciolamenti)
- Rispetto dei materiali antichi
- Rapidità nell'esecuzione

Consumo _____

(per circa 10 litri di malta)

Calce/PROMPT: circa 1 kg di CNP* per 3 kg di NHL per 10 litri di sabbia

*1 litro = 1 kg di CNP

MESSA IN OPERA

Dosaggio

	 Cemento naturale PROMPT	 Calce NHL 3.5	 SABBIA	 TEMPO	 Acqua	Volume di malta fresca
Calce/ PROMPT	1 l	3 l	10 l	1 tappo** raschiato per litro di CNP	A seconda dell'umidità della sabbia, misurare l'acqua per ottenere una consistenza plastica	Da 10 a 12 litri circa

* Con basse temperature (< 15°C), è possibile ridurre questo dosaggio alla metà.

** Con alte temperature (>25°C)

Tempo di presa del cemento naturale PROMPT (usato da solo):

Temperatura del miscelatore	10° C	20° C	30° C
Tempo di presa con TEMPO	80 min	40 min	20 min

SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

- Non rimescolare dopo l'inizio della presa
- Evitare l'eccesso d'acqua
- In condizioni climatiche fredde, la temperatura minima di utilizzo è di 2°C su superfici non ghiacciate e senza rischio di gelo durante il giorno
- In condizioni climatiche calde, evitare di mescolare a una temperatura superiore a 30°C



Preparazione del supporto

→ Umidificare il supporto e gli elementi da posizionare con acqua pulita.

Preparazione della malta

→ Mescolare a secco il cemento naturale PROMPT, la sabbia asciutta e il ritardante TEMPO per omogeneizzare il composto.

→ Aggiungere l'acqua e mescolare fino a ottenere una pasta omogenea.



NON DIMENTICARE I DPI!

Indossa l'equipaggiamento di protezione individuale adeguato. Il contatto tra la pelle e il cemento fresco, il calcestruzzo o la malta può causare irritazioni, reazioni allergiche o ustioni.

