

## FICHE CHANTIER Imperméabilisation d'un lavoir

ROCHEGUDE 26790 (CENTRE VILLAGE)

### LE PROJET

Le lavoir et la fontaine situés au centre du village de caractère de Rochegude nécessitaient un véritable travail de restauration.

Le lavoir, datant du milieu du 19<sup>ème</sup> siècle, n'était plus en eau depuis plusieurs mois, faute d'étanchéité.

+

#### Maître d'ouvrage

Commune de Rochegude

#### Maître d'œuvre

Perspective Patrimoine -  
Jérôme Francou

#### Entreprise(s)

HMR

#### Durée du chantier

½ journée soit 4 heures

#### Date de livraison

Juillet 2020

### LES PRODUITS MIS EN ŒUVRE

Les faces extérieures du lavoir ont été reprises en enduit chaux NHL2, laissant respirer la maçonnerie,

tandis que les parements intérieurs ont été repris et imperméabilisés au ciment naturel PROMPT.



## LA TECHNIQUE

### Préparation du support

- Piquage de l'enduit existant
- Nettoyage et dépoussiérage de l'ensemble du mur

### Mise en œuvre

Humidification du support avant l'application de l'enduit d'imperméabilisation.

Mise en œuvre des différentes couches par application manuelle :

- Gobetis  
Poids total liant : 600 kg/m<sup>3</sup> de CNP  
Dosage : 25 l de sable 0/4 + 25 kg de ciment naturel PROMPT

- Dégrossis  
Poids total liant : 550 g/m<sup>3</sup> de CNP  
Dosage : 30 l de sable 0/4 + 25 kg de ciment naturel PROMPT

- Finition  
Poids total liant : 550 kg/m<sup>3</sup> de CNP  
Dosage : 30 l de sable 0/4 + 25 kg de ciment naturel PROMPT

Il est nécessaire d'ajouter du retardateur de prise TEMPO en fonction du volume de mortier préparé et de la température extérieure.

*Soit de 0 à 240 g maximum pour 25 kg de ciment naturel PROMPT.  
Poids d'une dosette TEMPO = 80 g.*



### LES PLUS VICAT


- Accompagnement technique du client dans la formulation



### LES PERFORMANCES RECHERCHÉES



**Couleur naturelle  
ocre esthétique**



**Imperméabilisation**



Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez contacter Jean-Philippe BRUASSE ; formateur-conseiller technique PROMPT via mail à l'adresse :

[jean-philippe.bruasse@vicat.fr](mailto:jean-philippe.bruasse@vicat.fr)