



**FICHA DE APLICACIÓN**

**Sellado de tejas, cunbreras, bordes  
y realización de remates**

Realice sus sellados de tejas, cunbreras, bordes y la ejecución de remates con el cemento natural PROMPT solo ó mezclado con una cal. Estos morteros de fraguado rápido le permitirán realizar trabajos en tiempo frío y en grandes espesores.



**PUESTA EN OBRA**

**Equipo** \_\_\_\_\_

- Artesa
- Cubo
- Medio de amasado
- Paleta
- Llana
- Esponja

**Materiales** \_\_\_\_\_

- Cemento natural PROMPT (CNP)
- TEMPO (retardador)
- Cal NHL 3.5
- Colorantes naturales
- Arena de granulometría adaptada a los espesores a realizar
- Agua

**VENTAJAS DEL CEMENTO NATURAL PROMPT**

- Estética (mortero que puede colorearse)
- Seguridad de los morteros en caso de lluvia (escurrimientos)
- Respeto de los soportes antiguos o naturales
- Rapidez de ejecución

**Consumo** \_\_\_\_\_






(para 10 l de mortero aprox.)

Cal/PROMPT : aproximadamente 1 kg de CNP\* para 3 kg de NHL por 10 l de arena

\*1 L = 1 kg de CNP

## PUESTA EN OBRA

### Dosificación

	 <b>Cemento natural PROMPT</b>	 <b>Cal NHL 3.5</b>	 <b>Arena</b>	 <b>TEMPO</b>	 <b>Agua</b>	<b>Volumen de mortero fresco</b>
Cal/ PROMPT	1 L	3 L	10 L	1 tapón enrasado** por litro de CNP	En función de la humedad de la arena, ajustar el agua para obtener una consistencia plástica	Aprox. 10 L a 12 L

\* Por tiempo frío (<15 °C) es posible reducir esta dosificación a la mitad

\*\* Por tiempo cálido (>25 °C)

### Tiempo de fraguado del cemento natural PROMPT (empleado solo)

Temperatura del mortero	10° C	20° C	30° C
Tiempo de fraguado con TEMPO	80 min	40 min	20 min



### CONSEJOS DE PUESTA EN OBRA

- No volver a mezclar después del inicio del fraguado
- Evitar el exceso de agua
- En tiempo frío, la temperatura mínima de empleo es de 2 °C, sobre soporte no helado y sin riesgo de heladas durante el día
- En tiempo cálido, evitar amasar a una temperatura superior a 30 °C. Trabajar con agua fría y arena conservada a la sombra

### Preparación del soporte

- Humedecer el soporte así como los elementos a colocar con agua limpia

### Preparación del mortero

- Mezclar en seco el cemento natural PROMPT, la arena seca y el retardador de fraguado TEMPO para homogeneizar la mezcla

- Añadir el agua y amasar hasta obtener una pasta homogénea



### ¡NO OLVIDE SUS EPI!

Utilice equipos adecuados, el contacto entre la piel y la pasta de cemento, el hormigón o el mortero fresco puede provocar irritaciones, lesiones alérgicas o quemaduras.

